

Karta techniczna

VE


Klej montażowy






Zastosowanie:

- Przemysł kompozytowy
- produkcja jednostek pływających (łódzie; motorówki, jachty żaglowe)
 - elektrownie wiatrowe
 - transport (owiewki, zabudowy itp.)
 - inne produkty wykonane z kompozytów (laminatów)

Właściwości:

- doskonałe właściwości klejące
- możliwość aplikacji grubych warstw
- nie ścieka z pionowych powierzchni
- mocne i trwałe połączenia
- utwardzalny nadtlakiem metyloetyloketonu

CHARAKTERYSTYKA		
<p>Klej montażowy NAUTIC VE – jest dwukomponentowym produktem przeznaczonym do profesjonalnego użytku. Wykonany jest na bazie żywicy winyloestrowych. Mimo, że nie zawiera włókna szklanego posiada bardzo dobrą wytrzymałość (ok. 20 MPa). Stosuje się go do łączenia, mocowania oraz wypełniania elementów konstrukcyjnych wykonanych z laminatu poliestrowego bądź epoksydowego. Ze względu na bazę żywicy na jakich został wykonany doskonale współpracuje z tego typu materiałami. Jest łatwy w aplikacji i ma niski skurcz. Jego właściwości pozwalają otrzymywać trwałe i mocne połączenia.</p>		
PODŁOŻA		
laminaty poliestrowe, epoksydowe	odtłuścić za pomocą zmywacza PLUS 780 a następnie przeszlifować na sucho papierem P80 – P120 i ponownie odtłuścić.	
Sklejka, drewno	przeszlifować na sucho papierem P80 – P120 a następnie oczyścić z pyłu	
UWAGA		
<p>Kleju nie należy nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.</p>		
PROPORCJE MIESZANIA		
	<p>KLEJ UTWARDZACZ</p>	Wagowo
		<p>100g 1,5 – 2,5g</p>
CZAS PRZYDATNOŚCI DO NANOSZENIA OD MOMENTU WYMIESZANIA Z UTWARDZACZEM		
<p>Od 22 do 30 minut w temperaturze 20°C przy 2 % utwardzacza nadtlakiem metyloetyloketonu (np. METOX 50)</p>		
CHARAKTERYSTYKA	VE	
Masa właściwa	1,00 - 1,20 g/cm ³	
Skurcz	Poniżej 2 %	
Wytrzymałość na zerwanie	15 - 25 MPa	
Wydłużenie maksymalne przy próbie zrywania	0,8 - 1,2 %	
Wytrzymałość na zginanie	30-40 MPa	
Ugięcie maksymalne przy próbie zginania	1,5 - 2,5 %	
Czas utwardzania (MEKP – przy 2%)	od 2 do 3 godzin	
Świadectwo uznania typu wyrobu Polski Rejestr Statków	TT/1251/710250/19	
<p>UWAGA: Badania wytrzymałościowe przeprowadzono zgodnie z normami PN EN-ISO 527 oraz PN-ISO 8256+AC z dodatkiem utwardzacza Metox 50</p>		

POKRYWANY PRZEZ	
VE dobrze współpracuje ze wszystkimi wyrobami z serii NAUTIC firmy NOVOL, oraz szpachlówką poliestrową wykańczającą, szpachlówką poliestrową natryskową i podkładami akrylowymi	
WARUNKI APLIKACJI	
Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C, wilgotność powietrza od 30 do 70%	
APLIKACJA	
	Oczyszczyć i przeszlifować powierzchnię
	Odtłuścić powierzchnię za pomocą PLUS 780
	Przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza. Wymieszać dokładnie składniki do momentu uzyskania jednolitego koloru. Proporcje wagowe składników: 100 g VE dodać 1,5 – 2,5 g Utwardzacza. Czas wiązania w 20°C : 22 – 30 min
	Nanosić za pomocą pacy (maksymalna grubość warstwy 10mm)
	Czas utwardzania od 2 do 5 godzin w temperaturze 20°C przy 2% utwardzacza
WYROBY UZUPEŁNIAJĄCE	
Utwardzacz – nadtlenek metyloetyloketonu (np. METOX 50).	
CZYSZCZENIE SPRZĘTU	
Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych THIN 850 lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.	
OPAKOWANIE	
15 kg	
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać nasświetlania promieniami słonecznymi	
TERMINY PRZYDATNOŚCI	
VE	6 miesięcy / 20°C
BEZPIECZEŃSTWO	
Patrz Karta Charakterystyki	
UWAGI	
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.	
INNE INFORMACJE	
<p>Numer rejestrowy: 000024104</p> <p>Efektywność naszych systemów / produktów jest wynikiem badań przeprowadzonych w kontrolowanych warunkach w laboratorium NOVOL oraz naszego wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach, cechach jakościowych (własnościach) oraz zweryfikowanych możliwościach (warunkach) ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość produktu pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje (wytyczne zawarte w karcie technicznej) oraz praca wykonana jest z zasadami dobrego rzemiosła.</p> <p>Ze względu na wiele czynników, które mogą mieć wpływ na warunki pracy i zastosowanie naszych systemów / produktów, odbiorca lub</p>	

użytkownik produktów zobowiązani są do przeprowadzania własnych testów i eksperymentów, na podstawie których określią przydatność wybranego produktu do danego zastosowania. Produkt jest przeznaczony do użytku przez Profesjonalistów na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Z uwagi na powyższe NOVOL nie udziela żadnych prawnie wiążących gwarancji dotyczących określonych właściwości lub przydatności do określonego celu.

Zasady odpowiedzialności NOVOL zostały określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Produktów Nautic (OWS NAUTIC) dostępnych na stronie <https://nautic.novol.com/uploads/OWS-nautic.pdf>.

Obowiązkiem odbiorcy lub użytkownika naszych systemów / produktów jest przestrzeganie praw własności oraz obowiązujących przepisów i innych regulacji. Odbiorca lub użytkownik zobowiązany jest korzystać z najnowszej, odpowiedniej wersji karty technicznej oraz aktualnej wersji karty charakterystyki UE.